

KŮŽE – AKSAMITE

Kůže VINTAGE - A

VINTAGE čalounická kůže- tloušťka 1,3-1,5mm

Anilinová kůže

Původ: Kůže z exotických vodních buvolů

Úprava: Činění pomocí chromové soli, rostlinných přísad, následné dobarvení a opravy.

Specifického povrchu je dosaženo konečným ošetřením parafínem nebo olejem a anilínem.



TESTY:

Rubbing test – test oděru (stírání)	za sucha	> 50	Šedá stupnice
	za mokra	> 20	Šedá stupnice
Odolnost v ohybu		>20000	
Stálobarevnost		>3	Modrá stupnice
Kůže splňuje požadavky pro PCP a užití AZO barev			

Kůže VINTAGE má otevřenou strukturu a patří tedy **k jemným, choulostivým typům kůže**. Neplatí pro ni běžné vlastnosti upravovaných (pigmentových) kůží. S ohledem na test oděru (za sucha i mokra) a odolnosti k odbarvení, je srovnatelná s požadavky uznanými pro anilinové (full-grain) kůže.

V závislosti na struktuře (vláken)těchto kůží mohou v průběhu výrobního procesu nastat změny vzhledu kůže (možné odchylky v barvě a struktuře).

Na kůži zůstávají v určitém rozsahu viditelné rány, škrábance, hmyzí kousnutí, a další, což dává této kůži specifický charakter. O těchto specifikách je nutné informovat obchodní partnery, aby mohli **vlastnosti** této kůže dále **vysvětlit koncovým zákazníkům**.

Ošetřování: Koncový zákazník může kůži střídavě otírat suchou tkaninou (utěrkou). Kůže nesmí být v žádném případě ošetřena mýdlem či jinými saponáty.

Shodná charakteristika platí také pro kůže KENIA, liší se pouze konečnou úpravou povrchu. Kenia je v konečné fázi ručně broušena.

KůžeKENIA - A

Absorpce barviv při výrobě této kůže je rozdílná jak u jednotlivých usní, tak i jejich částí. Vzorky tedy stěží poskytnou označení barvy a barevnost čalounických kůží se může lišit.

U kůže KENIA může docházet vlivem slunečního záření a denního světla ke změnám barvy. Proto doporučujeme, vyhýbat se v maximální možné míře přímému slunečnímu záření.

Vzhledem k tomu, že povrch kůže je v konečné fázi ručně broušený, kůže má otevřenou a vláknitou strukturu, díky které je méně odolná vůči skvrnám. Ty se postupně do kůže „vpíjejí“ a blednou, kožený povrch tak dostává opotřebený vzhled.

Některé části se stávají hrubšími, a tím poněkud světlejšími, zatímco ostatní části jsou ploché, mastnější a tmavší. Kůže tak dostává opotřebený charakter a luxusní vzhled.

Na kůži zůstávají v určitém rozsahu viditelné rány, škrábance, hmyzí kousnutí, ad..., což dává této kůži specifický charakter. O těchto specifikách je nutné informovat obchodní partnery, aby mohli **vlastnosti** této kůže dále **vysvětlit koncovým zákazníkům**.

Ošetřování: Koncový zákazník může kůži střídavě otírat suchou tkaninou (utěrkou). Kůže nesmí být v žádném případě ošetřena mýdlem či jinými saponáty.

Odstranění skvrn: Nechat zaschnout, pak kůži opět mírně „zdrsňit“ pomocí nubuk hadříku nebo kartáče.

Kůže RANCHO - A

Artikl	RANCHO – čalounická kůže o tloušťce 1,2-1,4 mm
---------------	--

POPIS	Kůže z exotických usní krav a býků, vyčištěna chromem, poté rostlinnými složkami, barvená a broušená. Specifického povrchu je dosaženo konečnou úpravou parafínem nebo olejem a anilinem.
--------------	---

PROTOKOL O ZKOUŠCE	
Test oděru podle I.U.F. 450	za sucha 50 (> = 3 šedá stupnice)
	za mokra 20 (> = 3 šedá stupnice)
Ohyby (flexometer) I.U.P./20	20000
Stálobarevnost na modré stupnici	> = 3 (modrá stupnice)
Kůže splňuje požadavky pro PCP a užití AZO barev.	

Kůže RANCHO má otevřenou strukturu a patří tedy **k jemným, choulostivým typům kůže**. Neplatí pro ni běžné vlastnosti upravovaných (pigmentových) kůží. S ohledem na test oděru (za sucha i mokra) a odolnosti k odbarvení je srovnatelná s požadavky platnými pro anilinové (full-grain) kůže.

V závislosti na struktuře (vláken) těchto kůží mohou v průběhu výrobního procesu nastat změny vzhledu kůže tak, že mohou být přítomny odchylky v barvě a struktuře.

Na kůži zůstávají v určitém rozsahu viditelné rány, škrábance, hmyzí kousnutí, atd...., což dává této kůži specifický charakter. O těchto specifikách je nutné informovat obchodní partnery, aby mohli **vlastnosti** této kůže dále **vysvětlit koncovým zákazníkům**.

Ošetřování: Koncový zákazník může kůži střídavě otírat suchou tkaninou (utěrkou). Kůže nesmí být v žádném případě ošetřena mýdlem či jinými saponáty.

Kůže PRESTIGE - A

KŮŽE Prestige, tloušťka 1,4/1,6 mm	A
Anilinová kůže	
POPIS: Kůže menších brazilských býků	
Zpracování: vyčinění kůže pomocí chromu, dobarvena, <u>jemně</u> upravena, dokončena anilinem	

Test oděru	za sucha > 500 za mokra > 100
Přilnavost	> 2,5N/cm ²
Test vlhkosti (mlžení)	Nebyl vyžadován
Test ohybu	> 30 000
Stálobarevnost	> 4/5

Kůže GRANADA - SA

KŮŽE Granada, tloušťka 1,2/1,4 mm	SA
Semianilinová kůže	
POPIS: Kůže menších brazilských býků	
Zpracování: vyčinění kůže pomocí chromu, dobarvena, <u>jemně</u> upravena, dokončena semianilinem, dvoutónový efekt	

Test oděru	za sucha > 500 za mokra > 250
Přilnavost	> 3,5N/cm ²
Test vlhkosti (mlžení)	Nebyl vyžadován
Test ohybu	> 30 000
Stálobarevnost	> 4/5

Kůže MASSIF - SA

KŮŽE MASSIF, tloušťka 1,3/1,4 mm	SA
Semianilinová kůže	
POPIS: Kůže exotických krav, býků	
Zpracování: vyčinění kůže pomocí chromu, <u>jemně</u> upravena, dokončena semianilínem, dobarvena	

Test oděru	za sucha > 500 za mokra > 20
Přilnavost	> 3,5N/cm ²
Test vlhkosti (mlžení)	Nebyl vyžadován
Test ohybu	> 30 000
Stálobarevnost	> 4/5

Kůže HERMES - P

KŮŽE HERMES, tloušťka 0,9/1,1 mm	P
Pigmentová kůže	
POPIS: Kůže exotických krav, býků	
Zpracování: dobarvena, upravena, tištěna a kryta	

Test oděru	za sucha > 1000 za mokra > 200
Přilnavost	> 5N/cm ²
Test vlhkosti (mlžení)	Nebyl vyžadován
Test ohybu	> 30 000
Stálobarevnost	> 5

Kůže TOLEDO - P

Surový materiál, ze kterého se kůže **TOLEDO** vyrábí, je hovězí skot pocházející z Brazílie. Dosahuje průměrné velikosti 5,2+ m².

Kůže je určena pro čalounění, je vyčiněná chromem, barvená v barelech, má upravenou strukturu (zrnitost), je tištěna (Dollaro) a finalizována v jedné barvě. V hotové podobě má kůže tloušťku 1,3 / 1,5 mm.

Pro tento výrobek jsou použity předem vybrané usně tak, aby se dosáhly (vytěžily) 3 až 4 panely o rozměru 65x65cm.

Pro kůži Toledo je typický přirozený vzhled i charakteristické vlastnosti kůže, jako jsou viditelná bodnutí hmyzem, jizvy a další drobné nedokonalosti. Technická zpráva platí pro všechny barvy výrobku.

KŮŽE TOLEDO, tloušťka 1,3/1,5 mm	P
Pigmentová kůže	
POPIS: Kůže exotických krav, býků	
Zpracování: vyčiněna chromem, dobarvena, upravena, tištěna a kryta	

Test oděru	za sucha > 1000 za mokra > 200
Přilnavost	> 5N/cm ²
Test vlhkosti (mlžení)	Nebyl vyžadován
Test ohybu	> 30 000
Stálobarevnost	> 5

Kůže NEVADA - P

KŮŽE NEVADA, tloušťka 1,3/1,5 mm	P
Pigmentová kůže	
POPIS: Kůže brazilských krav	
Zpracování: vyčinění lícová kůže, dobarvená, Vintage povrch odolný proti poškrábání	

Test oděru	za sucha > 500 za mokra > 200
Přilnavost	> 2N/cm ²
Test vlhkosti (mlžení)	Nebyl vyžadován
Test ohybu	> 30 000
Stálobarevnost	> 4/5

Kůže ALHAMBRA - A

KŮŽE Alhambra, tloušťka 1,2/1,4 mm	A
Anilinová kůže	
POPIS: Kůže brazilských krav	
Zpracování: Anilínová kůže, jemně upravena parafínem, olejem a anilínovými barvivy.	

Test oděru	za sucha > 250 za mokra > 100
Přilnavost	> 2,5N/cm ²
Test vlhkosti (mlžení)	Nebyl vyžadován
Test ohybu	> 20 000
Stálobarevnost	> 4/5

Kůže ELEGANCE - A

KŮŽE Elegance, tloušťka 1,4/1,6 mm	A
Anilinová kůže	
POPIS: Kůže exotických býků	
Zpracování: Anilínová kůže, jemně upravena přírodní vzhled s anilínovou dvoutónovou úpravou.	

Test oděru	za sucha > 500 za mokra > 120
Přilnavost	> 2,5N/cm ²
Test vlhkosti (mlžení)	Nebyl vyžadován
Test ohybu	> 30 000
Stálobarevnost	> 4/5

CELKOVÝ PŘEHLED:

Název kůže	Typ	Původ	Početbarev	Tloušťka	Velikost usní	Poznámka
VINTAGE	A	vodní buvol	5 barev	1,3-1,5mm	3,6-4,0m ²	Sedáky u Amáta X budou vzhledem k velikosti kůží prošité.
KENIA	A	vodní buvol	6 barev	1,3-1,5mm	3,6-4,0m ²	Sedáky u Amáta X budou vzhledem k velikosti kůží prošité.
PRESTIGE	A	skot	6 barev	1,4-1,6mm	4,5m ²	Sedáky u Amáta X budou vzhledem k velikosti kůží prošité.
RANCHO	A	skot	7 barev	1,3-1,5mm	5-5,5m ²	
ALHAMBRA	A	skot	6 barev	1,2-1,4mm	5m ²	
ELEGANCE	A	brazilský skot	5 barev	1,4-1,6mm	4,5m ²	
GRANADA	SA	brazilský skot	15 barev	1,2-1,4mm	5m ²	
MASSIF	SA	skot	20 barev	1,2-1,4mm	5-5,5m ²	
HERMES	P	skot	27 barev	0,9-1,1mm	5m ²	
TOLEDO	P	skot	47 barev	1,3-1,5mm	5-5,5m ²	
NEVADA	P	skot	4 barvy	1,3-1,5mm	5m ²	